



認定番号 2403-062200-10

# 認定合格証

床付き布わく

HD-2518

( HD-2515

HD-2513.5

HD-2512

HD-2509

HD-2508

HD-2507

HD-2506

HD-2505

HD-2504

HD-2502 )

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 3月31日

平和技研株式会社 殿  
(南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2403-062200-1001

発行日：2024年3月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業  
会長 豊澤 康男

- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 床付き布わく HD-2518 15枚
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第1章わく組足場用の部材 第4節床付き布わく
- 試験実施日 2024年2月27日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

## (1) 構造

規格第21条に適合している。

## (2) 強度等

規格第22条及び第23条に適合している。

## (2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重0.98kN時の鉛直たわみ量[mm]	7.8	7.4	8.5	7.9	6.9	—
強度[kN]	5.44	5.30	5.31	5.37	5.46	5.37
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量		11mm 以下			
	強度		強度 2.45 kN 以上 平均値 2.70 kN以上			

## (2)-2 つかみ金具の本体及び取付部のせん断試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	11 中止	11 中止	11 中止	11 中止	11 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 8.8 kN 以上				平均値 9.8 kN 以上	

## (2)-3 つかみ金具の外れ止めのせん断試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	6 中止	6 中止	6 中止	6 中止	6 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 2.94 kN 以上				平均値 3.24 kN以上	

## (2)-4 たわみ及び踏み抜き試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15	平均値
荷重0.98kN時の鉛直たわみ量[mm]	2.1	2.7	0.7	1.0	1.3	—
強度[kN]	5.68	5.36	6.03	5.97	5.81	5.77
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量		10mm 以下			
	強度		強度 2.45 kN 以上 平均値 2.70 kN以上			

注：平均値については本会認定基準により定めたものである。

## (3) 表示

規格第24条に適合している。

## 8 特記事項

特になし