



認定番号 2403-062200-10

認定合格証

床付き布わく

HD-3018

(HD-3015

HD-3012

HD-3010

HD-3009

HD-3008

HD-30075

HD-3006

HD-3005

HD-3004

HD-3003

HD-3002)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 3月31日

平和技研株式会社 殿
(南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2403-062200-1002

発行日：2024年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮工業試験協会
会長 豊田 康男

- 1 申請者 平和技研株式会社
2 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
3 種類、型式及び数量 床付き布わく HD-3018 15枚
4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第1章わく組足場用の部材 第4節床付き布わく
5 試験実施日 2024年2月27日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

規格第21条に適合している。

(2) 強度等

規格第22条及び第23条に適合している。

(2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重1.17kN時の鉛直たわみ量[mm]	9.9	9.1	9.0	9.7	8.8	—
強度[kN]	5.22	5.01	5.18	5.44	5.38	5.24
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量		11mm 以下			
	強度		強度 2.94 kN 以上		平均値 3.24 kN以上	

(2)-2 つかみ金具の本体及び取付部のせん断試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	13 中止	13 中止	13 中止	13 中止	13 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 10.5 kN 以上				平均値 11.8 kN 以上	

(2)-3 つかみ金具の外れ止めのせん断試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	6 中止	6 中止	6 中止	6 中止	6 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 2.94 kN 以上				平均値 3.24 kN以上	

(2)-4 たわみ及び踏み抜き試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15	平均値
荷重1.17kN時の鉛直たわみ量[mm]	1.6	0.1	0.7	0.7	0.4	—
強度[kN]	5.68	5.75	5.82	5.93	5.41	5.71
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量		10mm 以下			
	強度		強度 2.94 kN 以上		平均値 3.24 kN以上	

注：平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第24条に適合している。

8 特記事項

特になし