

COPY

仮

認定番号 1704-06284-84

認定合格証

ねじ管式ジャッキ型ベース金具

HE-046

HE-6C

HEB-6C

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成29年 4月30日

平和技研株式会社 殿
(張家港市大平金属製品廠 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤 正人





試験番号 1704-06284-8401

発行日：平成29年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤 正人



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 張家港市大平金属製品廠 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 ねじ管式ジャッキ型ベース金具 HE-046 10本
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準
第26章くさび緊結式足場の部材及び附属金具
- 5 試験実施日 平成29年4月14日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「3構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「5強度等」に適合している。

(2)-1 圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	56.4	51.0	50.9	51.6	49.2	51.8
認定基準による値	強度 40.0kN 以上			平均値 45.0kN 以上		

(2)-2 ねじ部の圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	113.6	106.6	108.8	99.1	110.9	107.8
認定基準による値	強度 57.0kN 以上			平均値 63.0kN 以上		

(3) 表示

認定基準「6表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 1704-06284-8402

発行日：平成29年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤 正人



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 張家港市大平金属製品廠 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 ねじ管式ジャッキ型ベース金具 HE-6C 10本
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準
第26章くさび緊結式足場の部材及び附属金具
- 5 試験実施日 平成29年4月14日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「3構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「5強度等」に適合している。

(2)-1 圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	54.3	50.4	48.6	55.4	53.0	52.3
認定基準による値	強度 40.0kN 以上					平均値 45.0kN 以上

(2)-2 ねじ部の圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	80.3	100.1	95.6	95.5	102.3	94.7
認定基準による値	強度 57.0kN 以上					平均値 63.0kN 以上

(3) 表示

認定基準「6表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 1704-06284-8403

発行日：平成29年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤 正人



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 張家港市大平金属製品廠 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 ねじ管式ジャッキ型ベース金具 HEB-6C 10本
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準
第26章くさび緊結式足場の部材及び附属金具
- 5 試験実施日 平成29年4月14日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「3構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「5強度等」に適合している。

(2)-1 圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	58.9	50.3	60.0	57.6	54.3	56.2
認定基準による値	強度 40.0kN 以上				平均値 45.0kN 以上	

(2)-2 ねじ部の圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	121.7	108.1	117.5	116.8	105.8	113.9
認定基準による値	強度 57.0kN 以上				平均値 63.0kN 以上	

(3) 表示

認定基準「6表示」に適合している。

8 特記事項

特になし