



認定番号 2302-06201-18

認定合格証

単管ジョイント
HTJ

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年2月28日

平和技研株式会社 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男





試験番号 2302-06201-1801
発行日：2023年2月28日

認定試験成績書



- 1 申請者 平和技研株式会社
2 工場名 本社工場
3 種類、型式及び数量 単管ジョイント HTJ 15本
4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第5章継手金具 第3節単管足場用の単管ジョイント
5 試験実施日 2023年1月26日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

規格第60条に適合している。

(2) 強度等

規格第61条に適合している。

(2)-1 たわみ及び曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.		1	2	3	4	5	平均値
荷重1.47kN時の鉛直たわみ量[mm]		16.4	15.3	16.4	17.7	14.3	—
強度[kN]		5 中止	5 中止	5 中止	5 中止	5 中止	—
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量	19mm 以下					
	強度	強度 2.65 kN 以上					平均値 2.94 kN以上

(2)-2 伸び及び引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.		6	7	8	9	10	平均値
荷重8.83kNにおける伸び[mm]		0.53	0.76	0.48	0.62	0.38	—
強度[kN]		34.0	34.7	34.5	34.1	34.4	34.3
厚生労働大臣規格による値	伸び	0.9mm 以下					
	強度	強度 14.7 kN 以上					平均値 16.2 kN以上

(2)-3 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.		11	12	13	14	15	平均値
強度[kN]		58.7	49.5	49.9	53.3	46.7	51.6
厚生労働大臣規格による値		強度 37.3 kN 以上					平均値 41.2 kN以上

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第62条に適合している。

8 特記事項

特になし